

- lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou kamennej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu
 - zapracovanie tmelov podľa štruktúry originálu
 - záverečná farebná a hydrofobizačná úprava (wacker OH), alebo farebná úprava
 - záverečná fotodokumentácia
-

Cena v EUR bez DPH = 12 000,-

Epitaf č.13

Rozmer :800x50x 600

- fotodokumentácia
 - očistenie od nánosov prachu a novších vrstiev z povrchu kameňa chemickou cestou((hydrouhličitan amónny a chelaton) tečúcou vodou a mechanicky
 - odstránenie nepôvodných cementových plomb a stabilizácia úchytných skorodovaných skôb
 - odsolenie kamenných prvkov (buničina ARBOCEL a destilovaná voda - opakovane)
 - spevnenie hmoty epitafu silgelovým prípravkom(wacker 280)
 - lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou kamennej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu
 - zapracovanie tmelov podľa štruktúry originálu
 - záverečná farebná a hydrofobizačná úprava (wacker OH), alebo farebná úprava
 - záverečná fotodokumentácia
-

Cena v EUR bez DPH = 4 000,-

Epitaf č.14

Rozmer :800x50x 600

- fotodokumentácia
- očistenie od nánosov prachu a novších vrstiev z povrchu kameňa chemickou cestou((hydrouhličitan amónny a chelaton) tečúcou vodou a mechanicky
- odstránenie nepôvodných cementových plomb a stabilizácia úchytných skorodovaných skôb
- odsolenie kamenných prvkov (buničina ARBOCEL a destilovaná voda - opakovane)
- spevnenie hmoty epitafu silgelovým prípravkom(wacker 280)
- lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou kamennej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu