

#### **Epitaf č.4**

**Rozmer :1040/110/2110**

- fotodokumentácia
  - očistenie od nánosov prachu a novších vrstiev z povrchu kameňa  
chemickou cestou((hydrouhličitan amónny a chelaton) tečúcou vodou a mechanicky
  - odstránenie nepôvodných cementových plomb a stabilizácia úchytných skorodovaných skôb
  - odsolenie kamenných prvkov (buničina ARBOCEL a destilovaná voda - opakovane)
  - spevnenie hmoty epitafu silgelovým prípravkom(wacker 280)
  - lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou kamennej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu
  - zapracovanie tmelov podľa štruktúry originálu
  - záverečná farebná a hydrofobizačná úprava (wacker OH), alebo farebná úprava
  - záverečná fotodokumentácia
- 

Cena v EUR bez DPH = **12 000,-**

#### **Epitaf č.5**

**Rozmer : 1190/220/2240**

- fotodokumentácia
  - očistenie od nánosov prachu a novších vrstiev z povrchu kameňa  
chemickou cestou((hydrouhličitan amónny a chelaton) tečúcou vodou a mechanicky
  - odstránenie nepôvodných cementových plomb a stabilizácia úchytných skorodovaných skôb
  - odsolenie kamenných prvkov (buničina ARBOCEL a destilovaná voda - opakovane)
  - spevnenie hmoty epitafu silgelovým prípravkom(wacker 280)
  - lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou kamennej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu
  - zapracovanie tmelov podľa štruktúry originálu
  - záverečná farebná a hydrofobizačná úprava (wacker OH), alebo farebná úprava
  - záverečná fotodokumentácia
- 

Cena v EUR bez DPH = **14 000,-**

#### **Epitaf č.6**

**Rozmer : 1080/110/2110**