

- odstránenie hrdzavých znečistení po sekundárnych kotvách
 - vytmelenie a doplnenie poškodených častí akrylovým, farebným tmelom v tóne originálu
 - zabrúsenie povrchu vytmelených častí
 - farebné scelenie povrchu a záverečná hydrofobizačná úprava a fotodokumentácia
-

Cena v EUR bez DPH = **10 000,-**

Epitaf č.11

Rozmer : 900/150/1800

- fotodokumentácia
 - očistenie od nánosov prachu a novších vrstiev z povrchu kameňa
chemickou cestou (hydrouhličitan amónny a chelaton) tečúcou vodou a mechanicky
 - odstránenie nepôvodných cementových plomb a stabilizácia úchytných skorodovaných skôb
 - odsolenie kamenných prvkov (buničina ARBOCEL a destilovaná voda - opakovane)
 - spevnenie hmoty epitafu silgelovým prípravkom (wacker 280)
 - lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou vápencovej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu
 - zapracovanie tmelov podľa štruktúry originálu
 - záverečná farebná a hydrofobizačná úprava a záverečná fotodokumentácia
-

Cena v EUR bez DPH = **11 000,-**

Epitaf č.12

Rozmer : 800x175x 1160

- fotodokumentácia
- očistenie od nánosov prachu a novších vrstiev z povrchu kameňa
chemickou cestou (hydrouhličitan amónny a chelaton) tečúcou vodou a mechanicky
- odstránenie nepôvodných cementových plomb a stabilizácia úchytných skorodovaných skôb
- odsolenie kamenných prvkov (buničina ARBOCEL a destilovaná voda - opakovane)
- spevnenie hmoty epitafu silgelovým prípravkom (wacker 280)
- lokálne dotmelenie poškodených a chýbajúcich častí profilácie zmesou kamennej drte, bieleho cementu, akrylátu a pigmentu
- zapracovanie tmelov podľa štruktúry originálu
- záverečná farebná a hydrofobizačná úprava (wacker OH), alebo farebná úprava
- záverečná fotodokumentácia