



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU / INFORMÁCIE : EDEL-ELITE LSR 20

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

A. Názov produktu Športové použitie	EDEL-ELITE LSR 20 Tenis, Multišport
B. Výrobca Výrobný proces Výrobca vlákna	EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN Všívavý, hromadne zostrihaný Ten Cate Nicolon B.V. Nijverdal, Holland
C. Vláknó Dtex *1 vlákna Kvalita Parametre vlákna	100 % Thiolon® PE vlákno, fibrilované, U.V. stabilizované 8800/1 Dtex neškodí životnému prostrediu dĺžka : 12 mm, hrúbka : 60 µm *2
D. Základný podklad Povlak podkladu Vodopriepustnosť	Thiobac® 100% polyethylene, UV- stabilizovaný približne. 120 gr/m2 Carboxylový (SBR) latex, približne 840 gr/m2 perforovaný 4mm 60 litrov/min/m2
E. Výška vlákna Celková konštrukčná výška Hmotnosť vlákna Celková hmotnosť Delenie vlákna Počet vpichov/m1 Počet vpichov m2 Farba UV-stabilita Svetelná stálosť Farebná stálosť Farba čiar Šírka čiar Typ piesku	20 mm 22 mm 1160 gr/m2 2090 gr/m2 3/8" 220 približne 27.200 zelená a červená podľa DIN 53387 spĺňa 6000 hodín W.O.M. testu Modrá stupnica 1-8 > 7 - 8 zodpovedajúca DIN 54004 Šedá stupnica 1-5 > 4 - 5 zodpovedajúca DIN štandardu biela/žltá 5 cm / 7.5 cm základná čiara kremičitý, zrnitosť 0,5 - 1,0 mm, min. 80% zaoblenosť, približne 23 kg / m2
F. Metóda inštalácie Šírka rolí Dĺžka rolí Spájanie spojov	volne ložené na ohraničenú plochu 3.72 m1 systém tenisového kitu Podľa inštaláčného manuálu Spájané dvojzložkovým lepom na sklotextilnej páske
Značenie čiar	natkané alebo vlepované

1 dtex = hmotnosť /g/ jednoduchej nite v dĺžke 10.000 m

2 1 mikrón = 0,0001 m.

EDEL GRASS BV
pr. Beatrixstraat 3
8281 CA GENEMUIDEN
THE NETHERLANDS